

SPC PANELY HB VELKÉ BEZ INTEGROVANÉ PODLOŽKY

Dodavatel	Barlinek S.A.
-----------	---------------

MATERIÁL/VZHLED

	1. Povrchová vrstva - superodolný matný lak Vrchní vrstva. 2. Systém DLE+ synchronní struktura se vzhledem přírodního dřeva. 3. Transparentní PVC otěruvzdorná vrstva o tloušťce 0,5 mm, čtyřstranné mikrozkošení 4. Nosné jádro SPC vyrobené v procesu extruze z uhlíkatu vápenatého, PVC a zušlechťujících přísad; Super HD digitální tisk. Tloušťka: 4,5 mm. 5. Zámkový spoj I4F.
--	--

ROZMĚRY JEDNOHO PANELU PODLE EN 16511:2023-10

Rozměry jednoho panelu	Tolerance
Tloušťka: 5 mm	$t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Délka: 639,5 mm	$l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Šířka: 127,9 mm	$w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$

TLOUŠŤKA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV

Povrchová vrstva	0,5 mm
Jádro	4,5 mm

BALENÍ

Počet desek v balení:	18 ks.
Balení:	1,47 m ² , 60 balení/paletu= 88,20m ²

VLASTNOSTI VÝROBKU

Instalace na systém podlahového vytápění:	Výrobek schválen pro montáž na systémy teplovodního a elektrického podlahového topení, v souladu s montážním návodem. Maximální přípustná teplota na povrchu desek je 27°C.
Záruka:	Záruka: 25 let pro obytné prostory, 5 let pro komerční prostory
Třída užitné hodnoty podle normy EN 16511:2023.	Třída 23 pro obytné budovy, 34 třída komerční

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ NORMA	VÝSLEDEK
reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
obsah PCP	CEN/TR 14823:2004	< LOQ nezjištěno
emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	< LOD; třída E1
kluzná odolnost	EN 13893:2002-11	0,46 (klasifikace podle EN 14041:2004 DS. třída)
tepelná odolnost	EN 12667	0,0109 m ² K/W
tepelná vodivost	EN 12667	0,487 W/mK

Zkoušené parametry podle normy EN 16511:2023-10 Volně kladené desky - polotuhé vícevrstvé modulární podlahové krytiny (MMF) s vrchní vrstvou odolnou proti opotřebení.



TŘÍDA CLASS

**FLAX OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-EFLAA

EAN: 5907461809690

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000025

**SILK OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-ESILA

EAN: 5907461809737

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000029

**ANTIC OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-EANTA

EAN: 5907461809775

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000033

TŘÍDA CLASS

**CREAM OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-ECREA

EAN: 5907461809799

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000035

**GINGER OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-EGINF

EAN: 5907461809713

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000027

TŘÍDA RUSTIC

**DESERT OAK HB**

SW4HMX-FHLA1-DP5XXX-EDESF

EAN: 5907461809751

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DP5000031



ÚDRŽBA

POTEKTOR CONCENTRATE Prostředek pro každodenní péči o podlahy	VLASTNOSTI: Koncentrovaný přípravek na mytí podlah s přírodními šetrnými přísadami. Hlubkové čištění bez rozmazávání. Osvěžuje podlahu a chrání ji před znečištěním. POUŽITÍ: Pro všechny typy lakovaných a SPC podlah. Lze použít i na jiné lakované povrchy, např. nábytek nebo pracovní desky v místnostech, stejně jako na laminátové podlahy. • Vydatnost cca 500m²/l
PROTEKTOR COMPLETE Přípravek pro důkladné pravidelné čištění podlah	VLASTNOSTI: Tekutý prostředek na čištění všech lakovaných a SPC povrchů. POUŽITÍ: Pro všechny vnitřní lakované a SPC podlahy. • Vydatnost cca 200 m²/l

DOPORUČENÁ ČETNOST ÚDRŽBY PODLAH*

Intenzita používání	Každodenní čištění POTEKTOR CONCENTRATE	Pravidelné čištění PROTEKTOR COMPLETE
Podlahy v místnostech, které nejsou intenzivně využívány, např. obývací pokoje, ložnice	Každých 5-7 dní	Vizuální kontrola minimálně každých 6-12 měsíců
Podlahy v prostorách, které se používají se střední intenzitou, např. schodiště, chodby, kancelářské prostory.	Každých 3-5 dní	Vizuální kontrola minimálně jednou za 3-6 měsíců
Podlahy v místech, která jsou intenzivně využívána, např. restaurace, obchody, školy	Každé 1-3 dny	Vizuální kontrola Minimálně 1-2krát měsíčně

DŮLEŽITÉ: Trvanlivost výrobků Protektor je 2 roky od data výroby uvedeného na obalu. **DŮLEŽITÉ:** Podlaha by se měla udržovat pouze prostředky k tomu určenými.

* Použití prostředků na ošetřování podlah jiných výrobců než Barlinek může mít za následek zabarvení, změnu barvy nebo výrazné změny kluzkosti a lesku podlah. Společnost Barlinek nenesе žádnou odpovědnost za účinky použití prostředků jiných výrobců. Veškerá doporučení týkající se pravidelnosti čištění a péče o podlahy jsou uvedena pouze orientačně a závisí na skutečné intenzitě používání. Z těchto důvodů nemohou být podkladem pro uplatnění záručních nároků. Písek zanesený nebo voda rozlitá na podlahu má na ni velmi nežádoucí účinky a je nezbytné je odstranit.

Číslo verze	Datum	Vyhotovil
CZ_HB_V01	07/05/2025	Junior Technical Advice Specialist
Předchozí verze	Předchozí verze archivovány	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA

