

09.04.2024

Hobuco®

TECHNICKÝ LIST

BORDO #

TECHNICKÝ LIST

Hobuco®

VINYLOVÁ PODLAHA
BORDO GlueDown - lepený vinyl
BORDO ClickSPC - click vinyl

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BORDO GLUEDOWN	BORDO CLICK SPC
V-DRÁŽKA		V4	V4
BALENÍ		4,13 m ²	1,32 m ²
PALETA		214,76 m ²	68,52 m ²
UŽITNÁ TŘÍDA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42
CELKOVÁ TLOUŠŤKA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm + 1,5 mm
INTEGROVANÁ PODLOŽKA PAD (KOREK)		-	1,5 mm korek
NÁŠLAPNÁ VRSTVA THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
ROZMĚR (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	187 x 1227	180 x 1220
HMOTNOST TOTALWEIGHT	EN ISO 23997	4500 g/m ²	11400 g/m ²
ODOLNOST PROTI ODĚRU ABRASION GROUP	EN 660-2	T	T
STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	6-7	6-7
REAKCE NA OHĚN REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl -S1	Bfl -S1
AKUSTICKÁ IZOLACE ACOUSTICALIMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	6 dB	19 dB
ROZMĚROVÁ STABILITA DIMENSIONALSTABILITY	EN ISO 23999	≤0,17%	≤0,10%
ODOLNOST PROTI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ RESIDUALINDENTATION	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm	≤0,10 mm
CHEMICKÁ ODOLNOST RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK	OK
TEPELNÝ ODPOR THERMALRESISTANCE	EN 12667	0,027 m ² k/W	0,054 m ² k/W
PODLAHOVÉ TOPENÍ UNDERFLOOR HEATINGSUITABLE	EN 12524	OK max 30°C	OK max 30°C
ANTISTATIČNOST ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
PROTISKLUZNOST SLIPRESISTANCE	EN 13893	> 0,30	≥ 0,30
	DIN 51130	R10	R10
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ RESIDENTIAL WARRANTY		15 lat	dożywotnia
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ COMMERCIAL WARRANTY		5 lat	5 lat

