

Technický list

Český překlad

LaSamba.cz

Specifikace produktu

Lepená LVT podlaha	EN ISO 10582	
Rozměry	Lamela	609,60 x 304,80 x 3 (0,70) mm
	Balení	21 panelů / 3,902 m ² / 23,763 kg
	Paleta	42 balení / 163,884 m ² / 1018 kg
Hustota	EN ISO 23996	+/- 1950 kg/m ³
Instalace	ISO 24334	Celoplošně lepené
Povrchová úprava		Hluboká struktura kamene
V-drážka		4 stranná V-drážka
Úroveň lesku	60°	5-7 %
Záruka	domácí použití komerční použití	35 let 15 let
Užitná třída	ČSN EN ISO 10874	Třída 23-34-43 Intenzivní používání v objektech

Technické vlastnosti

Charakteristika	Zkušební metoda	Min. požadavek	Výsledek
Kvalita vnitřního ovzduší			M1, Floorscore, A+, bez ftalátů
Třída reakce na oheň	 EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost proti vrsku	 EN ISO 24343-1 (2,5 hod.)	≤ 0,1 mm	OK
Rozměrová stabilita	 EN ISO 23999 (80 °C/6 hodin)	≤ 0,15 %	OK
Odolnost vůči UV záření	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Protisklizová	 EN 13893 DIN		DS (≥ 0,3) R10
Odolnost proti poškrábání	 51130 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Odolnost proti oděru	EN 13329 EN ISO	≥ 2000 cyklů	≥ 4000 cyklů Třída T
Odolnost proti skvrnám	 660-2 EN 438-2		Skupina 1 a 2: Třída 5 Skupina 3: Třída 4
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Pentachlorfenol	 DL PCP		< pod detekčním limitem
kolečka kancelářské židle	 EN 425 (25 000 cyklů)	Mírná změna	35 000 cyklů, beze změny
Tepelný odpor	EN 12667	< 0,15 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Podlahové vytápění			OK (max. +28 °C)
Elektrostatický výkon	EN 1815		< 2 kV
Akustická izolace	ČSN EN ISO 717-2		3 dB



LaSamba.cz